

FEP- und PFA-Folie, extrudiert



Produkt- bezeichnung	Farbe	Folienstärke mm	Rohdichte g/cm ³ ASTM D-1505	Reißfestigkeit N/mm ² ASTM D-882	Reißdehnung % ASTM D-882	Kugeldruckhärte DIN EN ISO 2039-1	Shorehärte D N/mm ² DIN EN ISI 868	Gebrauchs- temperatur	Standardbreite mm
-------------------------	-------	--------------------	---	---	--------------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------	----------------------

FEP-Folie, extrudiert

Typ 15-10/FEP	Klar	0,0125 0,025 / 0,050 0,10 / 0,25	2,15	21	300	>23	>54	200°C	1200 - 2000
---------------	------	--	------	----	-----	-----	-----	-------	-------------

PFA-Folie, extrudiert

Typ 15-10/PFA	Klar	0,05 / 0,127	2,15	21	300	>23	>54	260°C	1220
---------------	------	--------------	------	----	-----	-----	-----	-------	------

Auch einseitig geätzt zur Verklebung geeignet lieferbar!

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendung informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen.

fon: 0049 +2333/6098-170
fax: 0049 +2333/6098-173

info@alltex-breitenborn.de
www.alltex-breitenborn.de

büro: wulfhorststr. 40
D-58256 ennepetal

betrieb: grenzstr. / ecke wittener str. 301
D-42279 wuppertal