

PE-UHMW-Folie, einseitig selbstklebend



Produkt- bezeichnung	Farbe	Kleber	Folienstärke mm	Klebstoffstärke mm	Gesamtstärke mm	Klebkraft N/cm	Zugfestigkeit N/cm	Dehnung %	Dielektrizität kV	Isolationsklasse °C	Gebrauchs- temperatur °C	Standardbreite mm
PE-UHMW-Folie Premium Qualität												
22-10-005A	Natur	A	0,127	0,038	0,165	>4	70	350	-	-	-40 bis 107°C	1000
22-10-010A	Natur	A	0,254	0,038	0,292	>5	140	425	-	-	-40 bis 107°C	1000

S=Silikonkleber / A=Acrylatkleber / SK= Synthetikgummi-Kleber

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendung informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wie im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen.

fon: 0049 +2333/6098-170
fax: 0049 +2333/6098-173

info@alltex-breitenborn.de
www.alltex-breitenborn.de

büro: wulfhorststr. 40
D-5826 ennepetal

betrieb: grenzstr. / ecke wittener str. 301
D-42279 wuppertal

10.11.2016