

PTFE-Folie, geschält



Produkt- bezeichnung	Farbe	Folienstärke* mm	Rohdichte g/cm ³ DIN EN ISO 11831	Reißfestigkeit N/mm ² DIN EN ISO 527	Reißdehnung % DIN EN ISO 527	Kugeldruckhärte DIN EN ISO 2039-1	Shorehärte D N/mm ² DIN EN ISO 868	Gebrauchs- temperatur	Standardbreite mm
-------------------------	-------	---------------------	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------	----------------------

PTFE-Folie Premium Qualität

Typ 12-10	Natur	0,0125	2,13 - 2,19	>25	250	>23	>54	-190 bis 260°C	1200 / 1500
		0,025 / 0,050							
		0,10 / 0,25							
		0,50 / 1,00							
		1,50 / 2,00							

PTFE-Folie Standard Qualität

Typ 12-20	Natur	0,025 / 0,050	2,13 - 2,19	>20	200	>23	>54	-190 bis 260°C	1200 / 1500
		0,10 / 0,25							
		0,50 / 1,00							
		1,50 / 2,00							

*Zwischenstärken und über 2 mm auf Anfrage

Auch einseitig geätzt zur Verklebung geeignet lieferbar!

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendung informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen.

fon: 0049 +2333/6098-170 info@alltex-breitenborn.de **büro:** wulforthstr. 40 **betrieb:** grenzstr. / ecke wittener str. 301
 fax: 0049 +2333/6098-173 www.alltex-breitenborn.de D-58256 ennepetal D-42279 wuppertal