

PTFE beschichtete Glasgewebe, offenmaschig (Glasgitter)



Produkt - bezeichnung	Masche / mm	Dicke mm	Gewicht g/m ²	Zugfestigkeit N/cm	PTFE-Anteil %	Freie Fläche %	Gebrauchs- temperatur	Standardbreite mm
Standard Qualität								
02-00-2x2	2x2	0,7	450	350x 600	25	50	-73 bis 260°C	3000
02-00-2x2 AS*	2x2	0,7	450	350 x 600	25	50	-71 bis 260°C	3000
02-00-4x4	4x4	0,9	460	550 x 550	32	75	-73 bis 260°C	3200
02-00-4x4 *	4x4	0,9	460	550 x 550	32	75	-73 bis 260°C	3200

*Antistatisch

Auf Anfrage PTFE-Kevlargewebe, offenmaschig!

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendung informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unser Verkaufsbedingungen.

fon: 0049 +2333-6098-170

info@alltex-breitenborn.de

büro:

wulfhorststr. 40

betrieb:

grenzstr. / ecke wittener str. 301

fax: 0049 +2333-6098-173

www.alltex-breitenborn.de

D-58256 ennepetal

D-42279 wuppertal

10.11.2016