

## POLYIMID-Folie, selbstklebend



Produkt- bezeichnung	Farbe	Kleber	Folienstärke mm	Klebstoffstärke mm	Gesamtstärke mm	Klebkraft N/cm	Zugfestigkeit N/cm	Dehnung %	Dielektrizität kV	Isolationsklasse °C	Gebrauchs- temperatur °C
-------------------------	-------	--------	--------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	--------------	----------------------	------------------------	-----------------------------

### Polyimid-Folie selbstklebend

20-10-0005S	Bernstein	S	0,013	0,025	0,038	1,6	18	25	4	180	-73 bis 260°C
20-10-0010S*	Bernstein	S	0,025	0,038	0,063	2,7	53	50	6,5	180	-73 bis 260°C
20-10-0020S*	Bernstein	S	0,051	0,038	0,089	2,7	88	75	10	180	-73 bis 260°C
20-10-0500S	Bernstein	S	0,127	0,038	0,165	2,2	263	75	17	180	-73 bis 260°C
20-10-0010A	Bernstein	A	0,025	0,038	0,063	3,3	53	50	7	155	-29 bis 177°C
20-10-0010A*	Bernstein	A	0,025	0,038	0,063	2,7	53	50	7	155	-29 bis 177°C
20-10-0020A	Bernstein	A	0,051	0,038	0,089	3,3	88	75	10	155	-29 bis 177°C

\*UL Guide OANZ2, File E66639, UL 510

### S=Silikonkleber / A=Acrylatkleber

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendung informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wie im Rahmen unser Verkaufsbedingungen.

fon: 0049 +2333/6098-170

fax: 0049 +2333/6098-173

[info@alltex-breitenborn.de](mailto:info@alltex-breitenborn.de)

[www.alltex-breitenborn.de](http://www.alltex-breitenborn.de)

**büro:** wulfhorststr. 40  
D-5826 ennepetal

**betrieb:** grenzstr. / ecke wittener str. 301  
D-42279 wuppertal