

Silikon beschichtete Glasgewebe



Produkt - bezeichnung	Farbe	Folienstärke mm	Gewicht g/m ²	Zugfestigkeit N/cm	Reissfestigkeit N		Gebrauchs- temperatur	Standardbreite mm
Standard Qualität								
31-20-007	Weiß, Rot	0,18	260	200 x 90	23 x 7		-73 bis 250°C	1000
31-20-010	Weiß, Rot	0,25	350	210 x 280	35 x 40		-71 bis 250°C	1000
31-20-014	Weiß, Rot	0,33	490	370 x 270	70 x 50		-73 bis 250°C	1000
31-20-020	Weiß, Rot	0,5	670	520 x 440	-		-73 bis 250°C	1000
31-20-024	Weiß, Rot	0,53	750	570 x 550	280 x 270		-73 bis 250°C	1000

Auch mit talkumierter Oberflächer lieferbar!

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendung informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unser Verkaufsbedingungen.

fon: 0049 +2333-6098-170
fax: 0049 +2333-6098-173

info@alltex-breitenborn.de
www.alltex-breitenborn.de

büro:

wulfhorststr. 40
D-58256 ennepetal

betrieb:

grenzstr. / ecke wittener str. 301
D-42279 wuppertal

10.11.2016